



# عصر فولاد هونام

۰۲۱۳۳۹۴۹۴۷۹

<https://asrefooladhoonam.ir>



## فولاد اره نواری مخصوص برش چوب

گریدهای موجود

P 0.05max.	S 0.05max.	Mn 0.50-0.80	Si 0.10-0.35	C 0.60-0.70	SAE-1065
P 0.05max.	S 0.05max.	Mn 0.50-0.80	Si 0.10-0.35	C 0.70-0.80	SAE-1075
P 0.05max.	S 0.05max.	Mn 0.50-0.80	Si 0.10-0.35	C 0.75-0.85	SAE-1080

خصوصیات مکانیکی

سختی (HRC)	مقاومت کششی N/mm <sup>2</sup>	ضخامت به اینچ	عرض ورق (میلیمتر)
44-46	1450± 50	≤0.055	≤1.40

انحراف از راستی (خمیدگی)

ماکسیموم انحراف از راستی		اینچ	عرض ورق (میلیمتر)
inch/3 ft	MM/0.9m		
0.078	2.00	<1.97	<50
0.039	1.00	1.97-5.98	50-152

سطح صیقلی روشن

وزن (کیلوگرم/متر)	ابعاد (میلیمتر)	وزن (کیلوگرم/متر)	ابعاد (میلیمتر)
۰.۱۷۸	۳۸ * ۰.۶۰	۰.۰۳۵	۰۹ * ۰.۵۰
۰.۲۰۸	۳۸ * ۰.۷۰	۰.۰۳۹	۱۰ * ۰.۵۰
۰.۲۴۰	۴۴ * ۰.۷۰	۰.۰۴۸	۱۲.۵ * ۰.۵۰
۰.۲۷۳	۵۰ * ۰.۷۰	۰.۰۴۹	۱۲.۷ * ۰.۵۰
۰.۳۱۲	۵۰ * ۰.۸۰	۰.۰۵۳	۱۲.۵ * ۰.۵۵
۰.۳۵۱	۵۰ * ۰.۹۰	۰.۰۵۴	۱۲.۷ * ۰.۵۵
۰.۳۹۱	۵۰ * ۱.۰۰	۰.۰۵۹	۱۲.۷ * ۰.۶۰
۰.۴۰۱	۵۷ * ۰.۹۰	۰.۰۶۹	۱۲.۷ * ۰.۷۰
۰.۴۴۵	۵۷ * ۱.۰۰	۰.۰۶۱	۱۵.۸ * ۰.۵۰
۰.۴۹۲	۶۳ * ۱.۰۰	۰.۰۶۷	۱۵.۸ * ۰.۵۵
۰.۵۹۴	۷۶ * ۱.۰۰	۰.۰۷۴	۱۹ * ۰.۵۰
۰.۷۱۳	۷۶ * ۱.۲۰	۰.۰۸۱	۱۹ * ۰.۵۵
۰.۹۳۸	۱۰۰ * ۱.۲۰	۰.۰۸۹	۱۹ * ۰.۶۰
۱.۱۹۱	۱۲۷ * ۱.۲۰	۰.۱۰۴	۱۹ * ۰.۷۰
۱.۶۶۴	۱۵۲ * ۱.۴۰	۰.۱۰۷	۲۵ * ۰.۵۵
		۰.۱۳۳	۳۱ * ۰.۵۵